

# APE

best *for* you

## BORDE DESBORDANTE WORK B TAUPE 28X66,5

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | ÉPAISSEUR (mm) | GROUPE  |
|----------------|-------------|----------------|---------|
| <b>A034408</b> | 28X66,5     | 29,80          | EXTRUSI |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité      UNE-EN 14411      Conforme à toutes les normes

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |                         |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | 0,5 % = Eb=3%           |
| Résistance à la flexion         | EN ISO 10545-04 | => 30 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion         | EN ISO10545-07  | IV                      |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance au produits d'entretien   | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux additifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches                | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                      |                |         |
|--------------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)       | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R)        | EN 16165-B     | R11     |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A     | C       |

**ape**grupo



Ce document est à but commercial, informatif et fait référence aux pièces testées. Il ne peut être utilisé ni dans des procédures judiciaires ou administratives, ni comme avis d'expert ou comme preuve documentaire. Image non contractuelle.